



Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje, p.o.
Chebská 282
356 01 Sokolov

V Hradci Králové dne 27.března 2020

Věc: výsledky testů odebraného vzorku vývrtů za účelem získání asfaltového recyklátu – akce 17.března 2020 – lom Mokrá – Štoutov – 1730/20

Vážený pane řediteli,

na dle Vaší objednávky byl proveden test složení v sušině, a to v rozsahu kritických parametrů z vyhlášky č. 130/2019 Sb. (kritickým parametrem pro využití do cest je obsah uhelných dehtů – representovaný testem PAU(16)). Vzorek asfaltu (vývrt) byl do našich laboratoří dodán jako vzorek odebraný naší organizací (OP – č. 246/20), protokol o testu má č. 1730/20):

Parametry organického znečištění – PAU (16) – lom Mokrá – Štoutov – 1730/20

Parametr	Jednotka	Zjištěno	Limit 10.1	Limit vyhlášky asfaltové 130/2019 Sb. třída T1/ T2 / T3
Vývrt 1	mg/kg suš.	3,92	6	12 / 25 / 300
Vývrt 1	mg/kg suš.	2,62	6	12 / 25 / 300

Na základě provedených výsledků je možné

- a) Byla vydána vyhláška č. 130/2019 Sb., která využila zmocnění par 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Asfaltové recykláty jsou podle této vyhlášky řazeny obsahem PAU do 4 tříd. Pro využití do nestmelených vrstev bude možné pravděpodobně využít jen asfaltové materiály do 25, respektive 12 mg/kg sušiny PAU (16) a neobsahující uhelný dehet nad mez nebezpečnosti. Dnes platí také technologické podmínky TP150, které také mají 25 mg/kg sušiny PAU.

Takže hodnocený vzorek lom Mokrá – Štoutov – 1730/20 – P/20A

- **Vyhovuje** vyhlášce a využití asfaltu jako recyklátu pro výrobu nestmelených směsí je možné (je třídy ZAS-T1), vyhovuje pro recyklaci v místě (dle pravidel vyhlášky č. 130/2019 Sb) a nebo jako materiál k výrobě nových balených směsí v obalovně (dle pravidel vyhlášky č. 130/2019 Sb). Pokud vznikne frézováním, je neodpadem, pokud

jsou plněny obecné podmínky zákona o odpadech a vyhlášky č. 130/2019 sb. s tím, že musí být využit dle pravidel vyhlášky č. 130/2019 Sb.

Takže hodnocený vzorek **lom Mokrý – Štoutov – 1730/20 – P/20B**

- **Vyhovuje** vyhlášce a využití asfaltu jako recyklátu pro výrobu nestmelených směsí je možné (je třídy ZAS-T1), vyhovuje pro recyklaci v místě (dle pravidel vyhlášky č. 130/2019 Sb) a nebo jako materiál k výrobě nových balených směsí v obalovně (dle pravidel vyhlášky č. 130/2019 Sb). Pokud vznikne frézováním, je neodpadem, pokud jsou plněny obecné podmínky zákona o odpadech a vyhlášky č. 130/2019 sb. s tím, že musí být využit dle pravidel vyhlášky č. 130/2019 Sb.

V případě jakýchkoliv požadavků na doplnění či další analýzy či spolupráci jsme Vám plně k dispozici. Těšíme se na další spolupráci. Je zřejmé, že PAU jsou kritickým parametrem, který se může velmi měnit (v závislosti na původu stavby, jednotlivé vrstvy a jejího stáří, atd). Toto hodnocení se vztahuje k průměrné hodnotě vývrtů, tedy nebyly posuzovány jednotlivé vrstvy samostatně. Vzorek byl připraven jako směsný vzorek ze 1 vývrtů (2 dílčí vzorky).

Za EMPLA AG spol. s r.o.

Ing. Vladimír Bláha

EMPLA AG spol. s r.o. ®
Za Škodovkou 305
508 01 Hradec Králové
IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240
Tel.: 495 218 875

Přílohy: OP - OP č. 246/20

Protokol o testu č. 1730/20

Kvalifikační předpoklady k analýzám



Počet stran: 1

Strana: 1 / 1

PROTOKOL O ZKOUŠCE Č. 1730/20

Výsledky analýzy vzorku asfaltových materiálů

Zákazník: Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje příspěvková organizace
Chebská 282
356 01 Sokolov

Vzorek: objednávka: zak. EMPLA AG č.79/20 (obj.č.20/20/TÚ) ze 6.1.2020
místo odběru: lom Mokrá - Štoutov - viz OP v příloze
datum odběru: 17.03.20
odebral: Charvát D. EMPLA AG
způsob odběru: SOP Vývrty (neakreditované)
č.odběr.prot.: ODP 246/20
datum přijetí: 25.03.20
datum analýzy: 25.03.2020 - 27.03.2020
pořadí č.vzorku: 3950-3951
číslo vzorku označení zákazníka a popis vzorku
3950 vz.ozn. P/20A (asfaltový materiál)
3951 vz.ozn. P/20B (asfaltový materiál)

Požadavek na analýzu: dle objednávky - PAU 16 - viz tabulka výsledků

Metodika analýzy:

A 47	SOP O 6 (ČSN 75 7554)	PAU (16)
A 36	SOP O 1 (ČSN ISO 11 465)	Sušina, popel, vlhkost

Výsledky:

Parametr	jednotka	3950	3951
sušina	% hmotn.	99,9	100
PAU 16 pevný	mg/kg suš.	3,92	2,62

Uvedené výsledky zkoušek se vztahují pouze k předmětu analýzy.
Hodnoty nejistot stanovení jsou na vyžádání k dispozici v laboratoři.
Bez písemného souhlasu Ekologických laboratoří EMPLA se nesmí
protokol reprodukovat jinak než celý.

V Hradci Králové 27.03.2020
Zpracoval Ing. L. Roubalová
EMPLA AG spol. s r. o.
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240
Tel.: 495 218 875



Schválil:
Ing. Mojmír Špaček, Ph.D.
Vedoucí analytické laboratoře
Zást. vedoucího Ekologických
laboratoří EMPLA

Průl. p. 1716/20 + 1719-20/20 + 1722/20
+ 1724/20 + 1726-8/20 + 1730/20

3940-51

Odběrový protokol

Zpracován jako podklad firmou EMPLA AG

Odběrový protokol odpadů č. 246 /20

(je v souladu s vyhláškou č. 94/16 Sb, č. 383/01, č. 130/19 Sb. v platném znění a požadavky ČSN EN 14899)

Obecné informace

Původce / oprávněná osoba

obchodní název: KRAJSNÍ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
KARLOVARSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVNOVÁ ORGANIZACE

adresa: ČERŠKA 282
356 01 SOKOLOV

Odběr dle SOP 15 – Hromady ☐
Odběr dle SOP - Vývrty ☒
jiný způsob ☐

Informace o vzorkovaném materiálu

identifikační číslo, lokalita (místo odběru).....

silnice/ulice..... popis místa

Důvod odběru vzorku: ověření obsahu uhelných dehtů

hodnocení nebezpečných vlastností odpadu ☒

Údaje o odběru vzorku

datum a čas: 12.3.20 hod. 13:00

počasí v době odběru: POČASÍ

osoba provádějící odběr: CHAPVA + Dufek / Bláha / Jung (neplatný škrtni)

Způsob odběru vzorku (případně odchylky od plánu odběru vzorků)

Vývrtem z komunikace, jádrové vrtání Ø 100 mm

Z hromady mezideponie:.....

Popis vývrtu

označení	místo GPS	km	strana	délka jádra	barva	zápach
3940 P/13	50° 19' 19.256"N / 12° 30' 9.635"E	10	ŠEDÁ	NE
3941 P/12 A	50° 19' 17.000"N / 12° 39' 32.866"E	10	ŠEDÁ	NE
3942 P/12 B	50° 19' 14.022"N / 12° 39' 54.079"E	10	ŠEDÁ	NE
3943 P/19	50° 19' 44.535"N / 12° 51' 54.920"E	10	ŠEDÁ	NE
3944 M/02	50° 21' 13.205"N / 12° 52' 11.488"E	5	ŠEDÁ	NE
3945 P/16	50° 18' 0.415"N / 12° 59' 54.330"E	10	ŠEDÁ	NE
3946 P/15 A	50° 18' 48.036"N / 12° 50' 15.859"E	10	ŠEDÁ	NE
3947 P/15 B	50° 18' 48.713"N / 12° 55' 30.303"E	10	ŠEDÁ	NE
3948 P/08	50° 9' 17.543"N / 12° 52' 29.652"E	10	ŠEDÁ	NE
3949 P/14	50° 2' 30.315"N / 12° 9' 19.441"E	10	ŠEDÁ	NE
3950 P/20 A	50° 7' 16.377"N / 50° 7' 15.774"E	10	ŠEDÁ	NE
3951 P/20 B	13° 0' 11' 46.627"N / 13° 0' 11' 22.362"E	10	ŠEDÁ	NE

Určení schématu vzorkování (způsobu vzorkování), viz plán odběru vzorků

Určení schématu vzorkování (způsobu vzorkování)** (označ křížkem)

Namátkové vzorkování

01 ☐

Autoritativní vzorkování (vzorkování s úsudkem)

02 ☐

Tendenční vzorkování

03 ☐

Systematické vzorkování

04 ☒

Kontrolní vzorkování

05 ☐

Jiný (další specifický způsob)

99 ☐

Počet odebíraných vzorků se řídí požadavkem vyhlášky č. 130/2019 sb., nebo je vyšší. 1 vývrt na maximálně 5000 m², 1 směsný vzorek na maximálně 5000 tun (z hromady).

Požadovaný rozsah laboratorních zkoušek

PAU (16) ☒
Počet vrstev (je-li dáno zadáním):
Jiné

Označení vrchní vrstvy

Rozdělení na vrstvy ... ANO ☐ / NE ☒
Postup úpravy vzorků:

Opatření k zabezpečení a řízení jakosti vzorkování

Provedena instalace kontrolních vzorků

ANO ☐ / NE ☒

Další opatření

Za kvalitu vzorkování zodpovídá CHARVAT jde-li o jinou osobu než osobu, která provádí odběr
Výběr laboratoře: **EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové**

Předpokládané nebezpečné vlastnosti materiálu:

Způsob dopravy a uchování vzorku při dopravě vzorku do laboratoře: **Okamžitý převoz**

Osoba zodpovídající za dopravu vzorku: CHARVAT

Podpis osoby jež provedla odběr vzorku: Datum odběru: 12.3.20

Další přítomné osoby:

Jméno a příjmení

společnost

podpis

Poznámka:

Odebraný vzorek převzala: EMPLA AG spol. s r.o. Hradec Králové, tel/fax 495218875, laborator@empla.cz -
(laboratoře), empla@empla.cz (vedení), **WWW.EMPLA.CZ**

Předávací protokol č. 7 /20

Vzorek označený jako

- 1) P/13
- 2) P/12 A
- 3) P/12 B
- 4) P/19
- 5) M102
- 6) P/16
- 7) P/15 A
- 8) P/15 B
- 9) P/08
- 10) P/14
- 11) P/20 A
- 12) P/20 B
- 13)
- 14)
- 15)

Byl předán k úpravě ve formě jádra

ANO ☒ / NE ☐

Dne: 18.3 - 2020

Za EMPLA AG spol. s r.o.

CHARVAT DAVID



Dne:

Za COLAS Bašnice